



## **ANNIENTAMUFFA**

### **IDROPITTURA IGIENIZZANTE AD AZIONE**

### **ANTIMUFFA PERMANENTE**

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Idropittura acrilica per interni ad elevato potere antimuffa ed igienizzante.

Formulata con materie prime di altissima qualità, si presenta come una pittura bianchissima con alto potere coprente, contiene additivi specifici ad ampio spettro d'azione, fisiologicamente innocui per l'uomo e gli animali domestici, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe e muschio.

Come è noto, quando l'aria calda degli ambienti interni viene a contatto con le pareti rese fredde dalla temperatura esterna, si condensa sulle stesse sotto forma di umidità che a lungo andare, specie in zone ben definite (soffitti - angoli esposti a nord - muri coperti da mobili), ed in tutti gli ambienti nei quali è insufficiente il ricambio d'aria, dà origine ad antiestetiche ed antigeniche macchie nere.

ANNIENTAMUFFA è la soluzione giusta per questi problemi, la sua formulazione crea una barriera protettiva quasi impenetrabile impedendo a lungo a muffe e batteri d'ogni tipo la proliferazione sulla sua superficie, è perfettamente traspirante e consente perciò una facile dispersione dell'umidità presente negli ambienti, ha un ottimo punto di bianco, elevata copertura e facilità di applicazione, aspetto opaco.

Infine risponde perfettamente ai requisiti richiesti dalla legge per il trattamento dei locali interni in cui vengono trasformati o preparati prodotti alimentari.

Se ne consiglia sempre l'uso in tutti quegli ambienti ad alta concentrazione di umidità come cucine, mense, bagni, lavanderie, piscine coperte e palestre, avendo sempre cura di disinfestare le superfici da trattare, specie se particolarmente deteriorate, con la nostra speciale soluzione antimuffa SANIPOL.

- TRASPIRANTE
- ANTIBATTERICA
- IGIENIZZANTE
- ANTICONDENSA

per bagni  
cucine  
lavanderie  
piscine coperte

Prodotto testato in laboratorio : resistente alla crescita di muffe    **NORMA UNI EN 15457: 2014**  
resistente alla crescita di alghe    **NORMA UNI EN 15458: 2014**

#### **CARATTERISTICHE FISICHE**

Diluizione : 20% - 25% di acqua potabile

Resa : 8-9 mq/lt. copertura perfetta

Attrezzi : pennello - rullo – spruzzo

Tempo di essiccazione : 2 ore al tatto e 48 ore in profondità  
sovrapponibile dopo 18-24 ore

---

Temperatura di applicazione	: +5°C., +35°C.
Aspetto	: opaco
Confezioni	: lt. 14 - lt. 5
Base Neutra	: lt. 14 e 5
Additivo antimuffa	: Miscela sinergica di Carbendazima, Octil-isotiazolone e Diclorofenildimetilurea
Lavaggio attrezzi	: con acqua
Stoccaggio	: conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C

---

**Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)**

Cat. A/a: pittura opaca per pareti e soffitti interni  
30 g/l (2010), Contiene max: 19 g/l VOC

N.B: I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità . Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi informazione.