



FRESIA IDROPITTURA ACRILICA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una idropittura studiata per le esigenze del professionista; è formulata con emulsioni acriliche alcali resistenti che gli conferiscono proprietà non riscontrabili nelle normali pitture; è resistente al lavaggio, e al tempo stesso traspirante.

Ha una buona resa ed ottima copertura sia con film asciutto che in fase applicativa; la finitura è vellutata, il suo aspetto opaco e bianchissimo; è gradevolmente profumata e priva di sostanze tossiche, utilizzabile con estrema facilità su materiali di diversa natura (muro - legno - cemento - plastica - cartongesso - ecc.) con la certezza del raggiungimento di risultati ottimali.

FRESIA è il frutto di scelte tecniche innovative che gli consentono di soddisfare al meglio le richieste sempre più esigenti del mercato.

- COPERTURA ECCEZIONALE
- RESA ELEVATISSIMA
- ASPETTO OPACO BIANCHISSIMO
- OTTIMA DILATAZIONE

- TRASPIRANTE
- LAVABILE
- ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE FISICHE

| Diluizione: | 20-25 % di acqua potabile |
|------------------------------|---|
| Resa: | 10 mq/lt. a seconda del supporto |
| Attrezzi: | Pennello - rullo – spruzzo |
| Essiccazione: | 2 ore al tatto - 48 ore in profondità ad una temperatura media di 20° C e umidità relativa non superiore all'80% sovraverniciabile dopo 5 ore |
| Temperature di applicazione: | da +5°C a +35°C |
| Peso specifico: | 1,5 kg./lt. |
| Stoccaggio: | conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C |
| Confezioni: | 14 lt 5 lt. |
| | |





Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pittura opaca per pareti e soffitti interni 30 g/l (2010), Contiene max: 9 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.