



FONDOLACK grana fine/grossa

FONDO DI COLLEGAMENTO

RIEMPITIVO UNIFORMANTE

CARATTERISTICHE GENERALI

Fondo riempitivo ed uniformante a base di leganti acrilici in dispersione acquosa, è un primer specifico per la preparazione dei supporti sia esterni che interni, prima della pitturazione. Si presenta in due diverse granulometrie, fine e media, a seconda dell'effetto e dello spessore voluto.

La sua consistenza lo rende un prodotto altamente coprente capace di resistere agli shock termici ed in grado di coprire e risolvere le imperfezioni dei supporti. Il fondo è traspirante ma allo stesso tempo idrorepellente, può essere sopra-verniciato con tutti i tipi di prodotti minerali, silossanici, ai silicati e a base calce, ma anche pitture a base acrilica, vinilica, a base quarzo.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Può essere applicato su intonaci nuovi purché siano ben asciutti e stagionati, accuratamente ripuliti dalla polvere, utilizzare lo stucco se la superficie lo richiede e poi procedere all'applicazione di FONDOLACK. Soprattutto all'esterno in presenza di intonaci premiscelati, assicurarsi che siano perfettamente asciutti per evitare risalite saline.

In presenza di superfici già pitturate, preparare il supporto asportando con un adatto sverniciatore "REMOVER" o raffinando accuratamente la pittura preesistente, quindi potete procedere all'applicazione del FONDO.

Se invece la superficie murale è vecchia o sfarinante, dopo averla accuratamente raffinata, meglio applicare uno strato di isolante per assicurarsi una migliore e resistente finitura; quindi applicare FONDOLACK.

CARATTERISTICHE FISICHE

Applicazione :	pennello, rullo, spruzzo
Diluizione:	con 20-25 % di acqua potabile
Temperatura:	tra 5° max 35° C - max 80% di umidità
Essiccazione:	2 h al tatto, sovraverniciabile dopo 12/24 h a seconda della temperatura ed umidità
Resa:	circa 2,5 - 3 mq/lit in due mani,
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C

Granulometria: da 0 a 0,5 mm

Confezioni: lt. 14, lt. 5

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: Pittura per pareti esterne di supporto minerale
30 g/l (2010), Contiene max: 14 g/l VOC

N.B.: I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione.