



## **NUOVO QUADRIFOGLIO PITTURA TRASPIRANTE PROFUMATA**

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

---

NUOVO QUADRIFOGLIO è una pittura traspirante per interni, creata per ottenere una superficie ad effetto vellutato ed altamente traspirante.

QUADRIFOGLIO si differenzia per:

- Buona traspirabilità;
- Bianchezza sia ad umido che a secco;
- Elevato potere coprente sia ad umido che a secco;
- Opacità vellutata;
- Facilità di applicazione con rullo, pennello e spray;
- Buona dilatazione e livellamento;
- Ottima resa;
- Odore gradevole.

NUOVO QUADRIFOGLIO è formulata con emulsioni vinil-versatiche alcali-resistenti, inerti selezionati, pigmenti di alto pregio ed additivi opportunamente calibrati così da conferire al prodotto finito tutte le caratteristiche desiderate.

### **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

---

Aspetto:	Pasta tixotropica.
Peso specifico:	1,7 Kg./lt.
Solidi in peso:	67% circa.
Legante:	Coopolimeri vinil-versatati alcali-resistenti.
Legante in volume:	12% circa.
PVC (concentrazione dei pigmenti in volume):	82% circa.
Diluizione:	20-25% diluente acqua.
Resa:	4-5 mq/lt.
Essiccazione:	Fuori polvere 30-60'; sovrapplicazione 12-24h.
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Etichettatura di pericolo:	non richiesta

Stoccaggio: Teme il gelo; tenere in locali con temperature oscillanti fra +3° C e +35° C

---

## **MODALITA' D'USO**

---

Per un buon risultato è importante la modalità di applicazione.  
Si deve valutare bene lo stato del supporto e procedere nel modo più adeguato.

In particolare:

**BOLLE E SFOGLIAMENTI:** eliminare le parti non aderenti con una spatola e scartavetrare.

**CREPE E BUCHI:** stuccare con TIPOSTUC 2M in una o più riprese a seconda della profondità dell'avvallamento da riempire.

Quindi applicare:

**FISSATIVO:** una mano di fissativo- isolante SUPERFIX 2M è opportuna e consigliata.

**NUOVO QUADRIFOGLIO:** l'applicazione può essere fatta a pennello-ruolo o a spruzzo.

La diluizione dovrà essere regolata in funzione del sistema adottato e del grado di assorbimento del supporto; indicativamente per applicazione a pennello e rullo:

1° mano diluita con 25-30% di acqua

2° mano diluita con 20% di acqua

**NON APPLICARE NUOVO QUADRIFOGLIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5° C.**

**CONFEZIONI:** lt. 14 ; lt. 5 ; lt. 2,5 .

N.B.: I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione.