



BUCCIATO LUCIDO

RIVESTIMENTO PLASTICO AD EFFETTO LUCIDO

CARATTERISTICHE GENERALI

Rivestimento plastico formulato con speciali resine in emulsione, biossido di titanio e sostanze riempitive, dall'aspetto lucido ad effetto bucciato, si distingue per l'elasticità della pellicola, resistenza all'abrasione e la perfetta lavabilità; trova impiego soprattutto in ospedali, scuole, palestre e zoccolature di vani scala.

E' altamente smacchiabile, la quantità ed il tipo di legante con cui è formulato rendono il prodotto ideale per quegli ambienti dove igiene e pulizia sono elementi prioritari.

Ha una bassissima presa di sporco, è pronto all'uso e può essere applicato su qualunque tipo di supporto non metallico; si possono ottenere speciali effetti estetici con l'ausilio di rulli di gomma pieni.

La sua particolare composizione, con la presenza di speciali additivi livellanti, consente una finitura liscia e morbida al tatto.

CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto:	pasta tixotropica densa
Peso specifico:	1,4 Kg./lt.
Viscosità:	RVT A6 V 50 20° C 10.000-12.000 m Pa.s
PH:	7,5 - 9,0
Residuo secco:	52% ± 2
Legante:	speciali copolimeri acrilici a modificazione stirolica e con plastificazione interna.
Resa:	2-3 mq/lt a seconda dell'effetto estetico desiderato.
Lavaggio attrezzi:	con acqua.
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C
Dati di sicurezza:	non nocivo.
Confezioni:	lt 14, 5 e 2,5

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/b: pittura lucida per pareti e soffitti interni
100 g/l (2010), Contiene max: 30 g/l VOC

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per muri nuovi:

Assicurarsi che il muro sia ben asciutto e privo di parti friabili ed in fase di distacco; eventualmente rimuovere tutti i detriti non ben aderenti.

Isolare con nostro fissativo ACRIL FIX acrilico, e quindi procedere all'applicazione di BUCCIATO LUCIDO stendendolo con una pennellessa e successivamente rullandolo in modo uniforme con il rullo di spugna.

Per quanto riguarda i muri già verniciati procedere nel modo seguente:

Rimuovere eventuali detriti, non ben aderenti, con un raschietto e successiva spazzolatura. Stuccare le eventuali imperfezioni.

Isolare con nostro fissativo ACRIL FIX acrilico prima di applicare BUCCIATO LUCIDO stendendolo con una pennellessa e successivamente uniformandolo con rullo di spugna. L'assenza di rugosità sulla superficie consente di ottenere spessori elevati, ma un film sul quale lo sporco ha difficoltà ad aderire pur in presenza di spessori elevati.

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.