



## ACRILQUARZ

### PITTURA ACRILICA AL QUARZO

#### CARATTERISTICHE GENERALI

---

E' un rivestimento plastico di qualità ottenuto con l'utilizzo di materie prime minerali selezionate ed uno speciale legante acrilico puro al 100%, che conferisce al prodotto delle caratteristiche di idrorepellenza totale, ottimo ancoraggio, massima resistenza ai raggi ultravioletti, all'aggressione alcalina, all'abrasione, efficace barriera contro alghe e funghi, elevato potere coprente, buona plasticità ed uniformità delle tinte, inalterabilità al vapore acqueo superiore all'80%, non è infiammabile e non spolvera.

Tutte queste qualità rendono ACRILQUARZ un prodotto di alta qualità ideale per la pitturazione di facciate esterne dove sia richiesta protezione e durata nel tempo con un risultato decorativo eccellente. Può essere applicato su qualunque supporto purché ben stagionato ed asciutto.

#### MODALITA' D'USO

---

ACRILQUARZ può essere applicato su intonaci nuovi, stagionati, di malta bastarda o cementizia e su getti di calcestruzzo, previo trattamento con ACRILFIX opportunamente diluito. In presenza di vecchi intonaci, bisognerà procedere ad una adeguata preparazione rimuovendo pitture sfarinanti o rovinate successivamente sarà necessario passare una mano di ACRILFIX.

ACRILQUARZ può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello : rimescolare a fondo il prodotto, diluirlo con il 25 % per la 1° mano; applicare la 2° mano diluendo con il 20 % di acqua.
- Rullo (in lana o fibra sintetica) : diluire con il 15% di acqua.
- Non si consiglia l'applicazione con pistola a spruzzo senz'aria (Airless - Spray) a causa dell'azione abrasiva esplicata dalle cariche silicee.
- Non applicare ACRILQUARZ con temperatura ambiente inferiore a +5°C o superiore ai + 35 C°
- Dopo l'applicazione le superfici murali esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore.

#### CARATTERISTICHE FISICHE

---

Essiccazione a 20° ed a valori medi di umidità relativa :

Aspetto : pasta tixotropica a finitura opaca

---

Peso specifico : 1,65 kg/lit.  $\pm$  0,1

---

Solidi in peso : 70%  $\pm$  1

---

Resa : 3- 3,5 mq/lit in virtù del supporto e degli spessori desiderati

---

---

Essiccazione	: 2 ore al tatto - sovrapponibile dopo 8 ore
Lavaggio attrezzi	: con acqua
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C
Resistenza al lavaggio	: >23000 cps. ± 2000 metodo Gardner DIN 53778
Adesione	: buona - GT 1/5 metodo ISO 2409
Resistenza agli aggressivi chimici	: ottima
Lavaggio attrezzi	: con acqua
Confezioni	: lt. 14 , lt. 5

---

**Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)**

Cat. A/c : Pittura per pareti esterne di supporto minerale  
40 g/l (2010) Contiene max: 13 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità.  
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori notizie necessarie.