



SUPERQUARZ PITTURA EXTRALAVABILE AL QUARZO

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un rivestimento plastico liscio costituito da uno speciale legante vinil-versatico, biossido di titanio di qualità, farina di silice e farine di quarzi finissime che conferiscono al prodotto una notevole capacità di protezione dalle intemperie e dalle piogge.

L'utilizzo di pigmenti resistenti alla luce consente una buona ritenzione del colore; la qualità delle cariche silicee impiegate, impedisce screpolature e sfogliamenti del film, ne favorisce la traspirabilità e gli conferisce una rilevante durezza superficiale.

SUPERQUARZ ha una buona copertura, pennellabilità, distensibilità ed è resistente allo sfregamento ed al lavaggio.

Può essere applicato su intonaci civili purché perfettamente asciutti, su intonaco grezzo, intonaco in cemento ed in gesso previo trattamento del supporto con una mano di isolante opportunamente diluito; avere cura di proteggere lo strato applicato per almeno 48 ore.

CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto:	pasta tixotropica - finitura opaca
Peso specifico:	1,75 kg/lt. ± 0,1
Applicazione:	pennello, rullo, spruzzo
Diluizione:	con acqua 20-25% 1 ^a mano, 20% 2 ^a mano
Resa:	3 mq/lt. a 2 mani
Essiccazione:	asciutto al tatto 1 ora; sovraverniciabile 12-24 ore
Confezioni:	14 lt, 5 lt, 2,5 lt.
Stoccaggio:	conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C
Resistenza al lavaggio:	>25000 colpi spazzola - metodo Gardner DIN 53778

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/c: pittura opaca per pareti e soffitti interni
40 g/l (2010) Contiene max: 13 g/l VOC

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni.